

ALCALÁ COLOR, S.L.

Alfonso XI, 22 Bajo

23.260 Alcalá la Real (Jaén)

Tlf. Y Fax.- 953-58 20 08

E-mail.- informacion@alcacolor.com

FICHA TÉCNICA

ALCACRIL SUPER ELÁSTICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Revestimiento impermeabilizante formado por una dispersión acuosa de copolímero acrílico que proporciona una película elástica impermeable de extraordinaria resistencia a la intemperie y a los pequeños movimientos de obra. Impermeabilidad total al agua. Transpirable. Resistencia al envejecimiento. Gran elasticidad.

APLICACIONES: Remover bien el contenido del envase.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola. Cuando existan grietas con movimientos entre labios superiores a 2mm se procederá a sellar dichas grietas con una mezcla de Revestimiento Super Elástico y un 30% de arena fina y seca. A continuación se aplicará sobre ella una cinta de malla de fibra de vidrio que se pintará con Alcacril Super Elástico.

Cuando la aplicación se realiza en tiempo caluroso y la superficie esté caliente, es aconsejable humedecerla con agua, antes de la aplicación del producto.

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C y no aplicar por debajo de la misma. No aplicar si se prevé lluvia antes de 6 horas después de aplicarlo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

NUEVAS: Eliminar polvo y restos, aplicando una mano de Alcacril Super Elástico, Revestimiento Elástico para fachadas diluido un 20% con agua, si la superficie a aplicar está excesivamente lisa, se recomienda abrir el poro con ataque ácido, limpiar restos de ácido y aplicar un fijador previo a la aplicación de la pintura de acabado.

PINTADAS: Eliminar partes en mal estado antes del pintado. Sobre temple, rasparlo hasta dejar una capa fina, dando una primera mano de Alcacril Super Elástico diluida un 20% con agua. Sobre cal rasparla hasta eliminarla en su totalidad.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO: Satinado bajo.

ALARGAMIENTO A LA ROTURA: 23°C /400%.

RENDIMIENTO: De 2 a 3 m² /litro.

AMACENAJE: Un año envase original cerrado.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 2 Mpa

LIMPIEZA: Con agua.

SECADO: Al tacto 40-60 min.

REPINTADO: 3-4 horas.

DENSIDAD: 1.30+0.02grms/cc.